Varcum 29112

المصنع	Durez Corporation	**الفئة**	Phenolic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Varcum 29111 يستخدم في التطبيقات التي تتطلب اعتبارات طعم حرجة. للاستخدام في صياغات طلاء المعادن. يظهر مرونة كافية دون إضافة معدلات. يمكن استخدام المواد البلاستيكية حيثما تكون المرونة القصوى مطلوبة. تسمح خصائص الذوبان باستخدام كميات معقولة من المذيبات الهيدروكربونية. يوصى بمزج الكحول و/أو الكيتونات مع الهيدروكربونات. يجب أن تكون هذه المزجات مصنوعة من الكحول والكيتونات والهيدروكربونات ذات معدلات تبخر موحدة حتى لا تتأثر نسبة مزج المذيبات أثناء تجفيف فيلم الطلاء. لذلك، يوصى بنسبة من كحول أو كيتون ذو درجة غليان عالية لمنع انفصال الطور أثناء عملية التجفيف. في تطبيقات طلاء العلب التي تتطلب مرونة قصوى، يوصى باستخدام معدلات بلاستيكية، مثل راتنجات الفينيل أو الإيبوكسي. ستلبي صياغات طلاء العلب التي تحتوي على 4-8% من معدل راتنج الفينيل عمومًا المتطلبات الأكثر تطرفًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نقطة التليين	68 °C	154.4 °F	Internal Method

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة مزيج التصلب الحراري	288 cP	-	Internal Method
وقت المعالجة اللاحقة	0.032 hr	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.