# DIGITALWAX® DC 100

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DWS Systems | **الفئة** | Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

راتنج حساس للضوء لأنظمة الطباعة المجسمة DigitalWax® J Series DC100 Casting Resin تم تطويره خصيصًا للصب الاستثماري المباشر لنماذج المجوهرات. يسمح DC100 Casting Resin ببناء أجزاء مفصلة بدقة عالية الجودة ودقة الأبعاد وأسطح ناعمة لا تتطلب أي تشطيب يدوي آخر. DC100 Casting Resin مناسب للصب المباشر لنماذج المجوهرات. تتميز النماذج المصنوعة من DC100 Casting Resin بأشكال وأبعاد ثابتة ودقيقة تمامًا. الميزات سطح أملس دقة عالية دقة عالية لا حاجة إلى تشطيب يدوي إضافي

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | تشطيب سطح جيد | - | - |
| **الاستخدامات** | مجوهرات<br>مادة النمذجة<br>صنع القوالب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | شفاف - أصفر طفيف | - | - |
| **الأشكال** | سائل | - | - |
| **طريقة المعالجة** | الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللزوجة** | 400-600 mPa·s | 400.0 - 600.0 cP | - |
| **صلابة الديورومتر** | 74 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الانحناء** | 286 MPa | 41480.87 psi | - |
| **قوة الانحناء** | 18.6 MPa | 2697.71 psi | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.