DIGITALWAX® DM 220

المصنع	DWS Systems	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	نانو غير محدد	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج حساس للضوء لأنظمة الطباعة المجسمة DigitalWax® J Series DM220 Moulding Resin هو راتينج سيراميكي مملوء بالنانو تم تطويره خصيصًا لتطبيقات قولبة المطاط، بما في ذلك VLT، والسيليكونات السائلة والمطاط المفلكن في درجات حرارة متوسطة عالية (180-200 درجة مئوية كحد أقصى). DM220 Moulding Resin مناسب للنماذج السميكة والرقيقة. يمكن استخدام DM220 Moulding Resin لصنع السيليكونات السائلة والمطاط المفلكن عند درجة حرارة قصوى تبلغ 180-200 درجة مئوية. يمكن إزالة النماذج المصنوعة من راتينج DM220 بسهولة من قالب المطاط ويمكن أيضًا كسرها، مما يسمح لك بإجراء بعض القطع الصعبة التي قد تكون مستحيلة حتى مع نموذج معدني. يوفر DM220 أسطحًا ناعمة للغاية وتفاصيل دقيقة وحادة بشكل استثنائي. الميزات سطح أملس دقة عالية دقة عالية لا حاجة إلى تشطيب يدوي إضافي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة نانوية غير محددة	-	-
الميزات	معبأ	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
الاستخدامات	مجوهرات	-	-
	مادة النمذجة	-	-
	صنع القوالب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أجزاء ذات جدران سميكة أجزاء ذات جدران رقيقة	- -	
المظهر	أزرق غير شفاف	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة	2.00-3.00 Pa·s	-	-
صلابة الديورومتر	94	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	7300 MPa	1058777.4 psi	-
قوة الانحناء	102 MPa	14793.88 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.