DynaChar™ C112

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة TPO مثبطة للهب تتميز بمقاومة كيميائية ممتازة وخصائص درجة حرارة منخفضة ودخان وسمية منخفضة للغاية وخصائص FR و VW1 سهولة البثق للعزل أو تطبيقات الغلاف: الأسلاك والكابلات الصناعية الفضائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب مقاومة كيميائية جيدة انبعاث دخان منخفض مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة سمية منخفضة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي تطبيقات صناعية عزل تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - - -	- - - -
أنواع الأسلاك	VW-1	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D790
قوة الشد	10.9 MPa	1580.91 psi	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	110 C°	230.0 F°	DSC

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	43 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.