DynaChar™ C134

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة TPO غير الهالوجينية المثبطة للهب - LSZH - HFFR تتميز بمقاومة كيميائية ممتازة وخصائص درجة حرارة منخفضة ودخان وسمية منخفضة للغاية وخصائص FR و VW1 سهولة البثق للعزل أو تطبيقات الغلاف: الأسلاك والكابلات الصناعية الفضائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	انبعاث دخان منخفض	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	سمية منخفضة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	عزل	-	-
	عزل LSZH	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
أنواع الأسلاك	VW-1	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	95	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	159 MPa	23061.04 psi	ASTM D790
قوة الشد	12.1 MPa	1754.96 psi	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	160 C°	320.0 F°	DSC

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	41 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.