DynaChar™ C166

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TPO غير هالوجيني مثبط للهب - LSZH - HFFR الميزات مقاومة كيميائية ممتازة خصائص درجة الحرارة المنخفضة دخان وسمية منخفضة للغاية خصائص FR سهولة البثق للعزل أو الغلاف التطبيقات: الأسلاك والكابلات الصناعية الفضاء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	انبعاث دخان منخفض	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	سمية منخفضة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	عزل	-	-
	عزل LSZH	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	
طريقة المعالجة	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	112 MPa	16244.26 psi	ASTM D790
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	160 C°	320.0 F°	DSC

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	51 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.