DynaChar™ C2371F

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	Nylon Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب بولي أميد LSZH الميزات: قابلية معالجة ممتازة مرونة رائعة في درجات الحرارة المنخفضة مصنفة حتى -40 درجة مئوية دخان وسمية منخفضة جدًا التطبيقات: السيارات الاتصالات/الأسلاك والكابلات الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة في درجات الحرارة المنخفضة	-	-
	دخان منخفض	-	-
	سمية منخفضة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	خالي من الهالوجين	-	
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
	تطبيق صناعي	-	-
	تطبيق في مجال السيارات	-	-
	معدات الاتصالات	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.37 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	%	-	ASTM D638
	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	305 MPa	44236.59 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	41 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.