# DynaMix™ 2044-GB

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Polymer Dynamix | **الفئة** | Nylon Copolymer |
| **المادة المالئة** | خرز زجاجي | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

نايلون مدعم بكريات زجاجية الميزات: مقاومة كيميائية ممتازة كثافة منخفضة استقرار أبعاد جيد قابلية معالجة ممتازة التطبيقات: السيارات الأجهزة الصغيرة الصناعية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | خرز زجاجي | - | - |
| **الميزات** | مقاومة كيميائية جيدة<br>ثبات أبعاد جيد<br>قابلية معالجة جيدة<br>كثافة منخفضة | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | مكونات الأجهزة<br>الأجهزة<br>تطبيقات السيارات<br>تطبيقات صناعية | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.19 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **امتصاص الماء** | % 2.5 | - | ASTM D570 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | MPa 4760 | psi 690380.88 | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | MPa 82.7 | psi 11994.64 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % 3.0 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 5170 | psi 749846.46 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 124 | psi 17984.71 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 80 | ft·lb/in 1.5 | ASTM D256 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.