EverGlide® SG5920

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	Nylon 46
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

RSI PA46 مركب المميزات: ثبات ممتاز للأبعاد، خصائص تآكل متينة، الاحتفاظ بالخصائص الفيزيائية، التطبيقات: السيارات، تطبيقات الطائرات، الصناعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين ثبات أبعاد جيد	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات تطبيقات السيارات تطبيقات صناعية	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 82.7 MPa 37.9	- psi 11994.64 psi 5496.94	ASTM D638 - -
استطالة الشد	% 8.0 %	- - -	ASTM D638 - -
معامل الانحناء	MPa 2410	psi 349541.58	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 67.6	psi 9804.57	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 64	ft·lb/in 1.2	ASTM D256

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 82.2	F° 179.96	-
وقت التجفيف	hr 2.0-12	-	-
الحد الأقصى المقترح للرطوبة	% 0.050	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 277-321	F° 609.8 - 530.6	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 293-321	F° 609.8 - 559.4	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 304-321	F° 609.8 - 579.2	-
درجة حرارة الفوهة	C° 277-316	F° 600.8 - 530.6	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 277-321	F° 609.8 - 530.6	-
درجة حرارة القالب	C° 76.7-121	F° 249.8 - 170.06	-
معدل الحقن	معتدل-سريع	-	-
سرعة اللولب	rpm 40-70	-	-
حمولة المشبك	kN/cm² 4.1-6.9	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.