# DynaMix™ 2035-L

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Polymer Dynamix | **الفئة** | Nylon 66 |
| **المادة المالئة** | ألياف زجاجية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

PA66 معدل مملوء بالزجاج الميزات: خصائص تدفق ممتازة ثبات أبعاد جيد مثبت بالحرارة التطبيقات: السيارات الأجهزة الصغيرة الصناعية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ألياف زجاجية | - | - |
| **المواد المضافة** | مثبت حراري | - | - |
| **الميزات** | ثبات أبعاد جيد<br>تدفق جيد<br>مثبت حرارياً | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | مكونات الأجهزة<br>الأجهزة<br>تطبيقات السيارات<br>تطبيقات صناعية | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.46 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | 216 MPa | 31328.21 psi | - |
| | 216 MPa | 31328.21 psi | - |
| **استطالة الشد** | | - | ASTM D638 |
| | 6.5 % | - | - |
| | 7.5 % | - | - |
| **معامل الانحناء** | 13800 MPa | 2001524.4 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 331 MPa | 48007.58 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 150 J/m | 2.81 ft·lb/in | ASTM D256 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.