DynaMix™ 2045-BRD

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي أميد 66 قابل للكشف الميزات: قابل للكشف عن المعادن ثبات أبعاد جيد سهولة معالجة ممتازة
التطبيقات: السيارات الأجهزة الصغيرة الصناعية الاستخدامات العسكرية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	قابل للكشف عن طريق المعادن	-	-
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	تطبيقات عسكرية	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D638
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
	MPa 39.3	psi 5699.99	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 7.0-9.0	-	-
	%	-	-
معامل الانحناء	MPa 1450	psi 210305.1	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 48.3	psi 7005.34	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 110-210	ft·lb/in 3.93 - 2.06	ASTM D256

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 82.2-93.3	F° 199.94 - 179.96	-
وقت التجفيف	hr 3.0-6.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 254-293	F° 559.4 - 489.2	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 260-293	F° 559.4 - 500.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 266-293	F° 559.4 - 510.8	-
درجة حرارة الفوهة	C° 271-293	F° 559.4 - 519.8	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 271-293	F° 559.4 - 519.8	-
درجة حرارة القالب	C° 93.3-113	F° 235.4 - 199.94	-
معدل الحقن	معتدل	-	-
سرعة اللولب	rpm 20-100	-	-
حمولة المشبك	kN/cm² 4.1-6.9	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.