# DynaPath™ C2010CF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Polymer Dynamix | **الفئة** | PC |
| **المادة المالئة** | 10% ألياف كربونية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

الميزات: توصيل كهربائي، سهولة التشكيل، مظهر سطح رائع. التطبيقات: السيارات الصناعية الكهربائية/الإلكترونية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ألياف الكربون، 10% حشو بالوزن | - | - |
| **الميزات** | موصل<br>قابلية معالجة جيدة<br>تشطيب سطح جيد | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات<br>تطبيقات كهربائية/إلكترونية<br>تطبيقات صناعية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.20 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 152 MPa | 22045.78 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 2.9 % | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | 7450 MPa | 1080533.1 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 216 MPa | 31328.21 psi | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | 48 J/m | 0.899 ft·lb/in | ASTM D256 |
| **صدمة إيزود غير المحززة** | 460 J/m | 8.62 ft·lb/in | ASTM D256 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.