DynaChar™ 2321

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	PEBA-Ester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ميزات بولي إيثر بلوك أميد مثبطة للهب: مقاومة كيميائية ممتازة، خصائص درجة حرارة منخفضة، قابلية معالجة جيدة، خالية من الهالوجين. التطبيقات: الأسلاك والكابلات، الصناعية، السيارات، الفضاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	قوة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	صلابة درجة الحرارة المنخفضة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00-1.10 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	44-50	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	24.1 MPa	3495.42 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	71.1-87.8 C°	159.98 - 190.04 F°	-
وقت التجفيف	3.0-6.0 hr	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	177-185 C°	350.6 - 365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	188-196 C°	370.4 - 384.8 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	193-202 C°	379.4 - 395.6 F°	-
درجة حرارة المصهور	193-202 C°	379.4 - 395.6 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	193-202 C°	379.4 - 395.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.