DynaStat® 2357-72D

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	PEBA-Ester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب بولي إيثر أميد مضاد للكهرباء الساكنة الميزات: تبديد ثابت دائم ثبات جيد للأبعاد خالٍ من الكربون التطبيقات: التعبئة والتغليف التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة ثبات أبعاد جيد	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05-1.10 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 18.6	psi 2697.71	-
	MPa 58.6	psi 8499.23	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 20	-	-
	%	-	-
معامل الانحناء	MPa 241	psi 34954.16	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	5.0E+6 إلى 8.0E+8 ohms	-	ASTM D257
المقاومة الحجمية	5.0E+6 إلى 8.0E+8 ohms·cm	-	ASTM D257

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 82.2	F° 179.96	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 188-202	F° 395.6 - 370.4	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 199-213	F° 415.4 - 390.2	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 199-218	F° 424.4 - 390.2	-
درجة حرارة الفوهة	C° 196-218	F° 424.4 - 384.8	-
درجة حرارة القالب	C° 32.2-37.8	F° 100.04 - 89.96	-
ضغط الحقن	MPa 4.83-5.52	psi 800.61 - 700.53	-
معدل الحقن	معتدل	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الضغط الخلفي	MPa 0.00	psi 0.0	-
سرعة اللولب	rpm 40-45	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.