DynaStat® 2359

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	PEBA-Ester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب بولي إيثر بلوك أميد مضاد للكهرباء الساكنة الميزات: تبديد ثابت دائم أداء كهربائي مستقل عن الرطوبة خالٍ من الكربون/قابل للتلوين التطبيقات: التعبئة والتغليف التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية الصناعية معدات الأعمال

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة قابلية تلوين جيدة مستقل عن الرطوبة	- - -	- - -
الاستخدامات	معدات الأعمال تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05-1.10 g/cm³	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	51.7 MPa	7498.46 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	172 MPa	24946.54 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	5.0E+6 إلى 8.0E+8 ohms	-	ASTM D257
المقاومة الحجمية	5.0E+6 إلى 8.0E+8 ohms·cm	-	ASTM D257
الاضمحلال الاستاتيكي	sec	-	NFPA 99

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.