DynaChar™ 145-BRD

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ميزات PP القابلة للكشف: قابل للكشف عن طريق المعادن والأشعة السينية، ثبات أبعاد جيد، قابلية معالجة ممتازة. التطبيقات: السيارات، الأجهزة الصغيرة، الصناعية، العسكرية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	قابل للكشف عن طريق المعادن	-	-
الاستخدامات	الأجهزة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	تطبيقات عسكرية	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D638
	MPa 24.1	psi 3495.42	-
	MPa 19.3	psi 2799.23	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 7.0-9.0	-	-
	%	-	-
معامل الانحناء	MPa 1000	psi 145038.0	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 32-43	ft·lb/in 0.8054 - 0.5994	ASTM D256

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 65.6	F° 150.08	-
وقت التجفيف	hr 3.0-5.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 193-216	F° 420.8 - 379.4	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 199-221	F° 429.8 - 390.2	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 204-232	F° 449.6 - 399.2	-
درجة حرارة الفوهة	C° 204-232	F° 449.6 - 399.2	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 204-232	F° 449.6 - 399.2	-
درجة حرارة القالب	C° 15.6-43.3	F° 109.94 - 60.08	-
معدل الحقن	معتدل	-	-
سرعة اللولب	rpm 20-100	-	-
حمولة المشبك	kN/cm² 4.1-6.9	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.