DynaPath™ C3850CF

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	PPS
المادة المالئة	50% ألياف كربونية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: توصيل كهربائي، سهولة التشكيل، مظهر سطح رائع. التطبيقات: السيارات الصناعية الكهربائية/الإلكترونية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف الكربون، 50% حشو بالوزن	-	-
الميزات	موصل قابلية معالجة جيدة تشطيب سطح جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات كهربائية/إلكترونية تطبيقات صناعية	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.52 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D638
استطالة الشد	0.60 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	36200 MPa	5250375.6 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	254 MPa	36839.65 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	51 J/m	0.9552 ft·lb/in	ASTM D256
صدمة إيزود غير المحززة	250 J/m	4.68 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	270 C°	518.0 F°	ASTM D648

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.