DynaChar™ 5565-C

المصنع	Polymer Dynamix	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة TPE مثبطة للهب تتميز: بمقاومة كيميائية ممتازة وخصائص درجة حرارة منخفضة ودخان وسمية منخفضة للغاية تطبيقات: الأسلاك والكابلات الصناعية الفضائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبط للهب	-	-
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	انبعاث دخان منخفض	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	قوة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	صلابة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	سمية منخفضة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13-15 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	23.8 MPa	3451.9 psi	ASTM D790

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.