

Calprene® 500

SBS	الفئة	Dynasol Elastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Calprene 500 هو بوليمر مشترك حراري من البوتادين/الستايرين بنسبة 70/30، متبلر في محلول وله هيكل خطي. يتم تقديم هذا المنتج في شكل حبيبات وله خصائص بصرية ممتازة بسبب وضوحه. يتم تثبيته بنظام مضاد للأكسدة غير ملطخ معتمد من FDA للاستخدام في تطبيقات ملامسة الطعام وهو خالٍ بشكل أساسي من الهلام وله لون واضح جدًا. يستخدم C-500 في تركيبات المواد اللاصقة، وفي تركيبات نعل الأحذية المحقونة بالحرارة، والمركبات الشفافة. التطبيقات: تعديل البلاستيك المواد اللاصقة الأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	تركيب بوليمر خطي	
-	-	هلام منخفض بصریات	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	أحذية	
-	-	Plastics Modification	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 5.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D5667	-	%	محتوى الرماد
ASTM D1925	-	3.0	اللون
-	-	Pa·s 1.1	لزوجة المحلول
ASTM D5775	-	% 30	محتوى الستايرين
ASTM D5668	-	% 0.40	المواد المتطايرة
ASTM D2240	-	68	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53516	-	mm ³ 70	التآكل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	المواد غير القابلة للذوبان

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.