

Calprene® 701

SBS	الفئة	Dynasol Elastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Calprene 701 هو كوبوليمر حراري جديد 69/31 بوتادين/ستايرين، متبلر في محلول وله هيكل خطي. هذا المنتج مثبت بنظام مضاد للأكسدة غير ملطخ، وخالي بشكل أساسي من الهلام مع لون واضح جدًا. Calprene 701 هو SBS خالي من BHT* ونونيل فينول، ومناسب بشكل خاص لتطبيقات ملامسة الأغذية. يوفر Calprene 701 خصائص ميكانيكية جيدة ويظهر سلوكًا جيدًا جدًا لمؤشر اللون الأصفر. يتم توفير Calprene 701 في فتات مسامية.* (محتوى BHT في البوليمر النقي أقل من 30 جزء في المليون) التطبيقات: التركيب الفني تعديل البلاستيك تعديل البيتومين المواد اللاصقة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	خالي من BHT	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	تركيب بوليمر خطي	
-	-	هلام منخفض مسامي	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تعديل الأسفلت	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	الخلط	المظهر
-	-	Plastics Modification	
-	-	شفاف/شبه شفاف	الأشكال
-	-	فتات	
-	-	الخلط	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D5667	-	%	محتوى الرماد
ASTM E313	-		اللون
-	-		لزوجة المحلول
-	-	Pa·s 4.0	
-	-	cSt 13	
ASTM D5775	-	% 31	محتوى الستايرين
ASTM D5668	-	%	المواد المتطايرة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	المواد غير القابلة للذوبان

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.