

# Calprene® 718

SBS	الفئة	Dynasol Elastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

Calprene 718 هو كوبوليمر حراري جديد 75/25 بوتادين/ستايرين، متبلر في محلول وله هيكل خطي. هذا المنتج مثبت بنظام مضاد للأكسدة غير ملطخ، وخالي بشكل أساسي من الهلام مع لون واضح جدًا. يوفر Calprene 718 قابلية معالجة جيدة ويطور مركبات أكثر نعومة مقارنة بدرجات SBS الخطية الأخرى. تحتوي هذه الدرجة على 10% من محتوى ثنائي الكتلة. يتم توفير Calprene 718 في فئات مسامية. التطبيقات: التركيب الفني تعديل البلاستيك المواد اللاصقة

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	تركيب بوليمر خطي	
-	-	هلام منخفض	
-	-	مسامي	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	الخلط	
-	-	Plastics Modification	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	فتات	الأشكال
-	-	الخلط	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 9.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D5667	-	%	محتوى الرماد
ASTM E313	-		اللون
ASTM D5775	-	% 25	محتوى الستايرين
ASTM D5668	-	%	المواد المتطايرة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	المواد غير القابلة للذوبان

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**والتصدير المحدودة** **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

**العنوان / Address**: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact**: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email**: sales@su-jiao.com

**الموقع / Website**: www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile**: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.