

## Calprene® 719

SBS	الفئة	Dynasol Elastomers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

Calprene 719 هو كوبوليمر حراري جديد 70/30 بوتادين/ستايرين، متبلر في محلول وله هيكل شعاعي. هذا المنتج مثبت بنظام مضاد للأكسدة غير ملطخ. Calprene 719 هو SBS خالٍ من BHT\* ونونيل فينول، معتمد من FDA ومناسب لتطبيقات ملامسة الأغذية. يتم توفير Calprene 719 في فئات مسامية.\* (محتوى BHT في البوليمر النقي أقل من 30 جزء في المليون) التطبيقات: التركيب الفني تعديل البلاستيك المواد اللاصقة

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	خالٍ من BHT	
-	-	هيكل بوليمر متفرع	
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مقبول للامسة الأغذية	
-	-	مسامي	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	الخلط	
-	-	Plastics Modification	
-	-	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	فتات	الأشكال
-	-	الخلط	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D5667	-	%	محتوى الرماد
ASTM E313	-		اللون
-	-		لزوجة المحلول
-	-	Pa·s 11	
-	-	cSt 20	
ASTM D5775	-	% 30	محتوى الستايرين
ASTM D5668	-	%	المواد المتطايرة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	المواد غير القابلة للذوبان

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.