CONFOR® CF-42

المصنع	E-A-R Specialty Composites	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CONFOR® CF-42 هي مادة بولي يوريثين. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ CONFOR® CF-42: مقاومة البكتيريا. تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات الفضاء الجوي تطبيقات السيارات التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية الرغوة التطبيقات البحرية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E90847-252633	-	-
الميزات	مقاوم للبكتيريا	-	-
	مقاوم للفطريات	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
	ماص للصدمات	-	-
	تخفيف الاهتزاز	-	-
الاستخدامات	تصميمات داخلية للطائرات	-	-
	أجزاء داخلية للسيارات	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	رغوة	-	-
	تطبيقات بحرية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أختام سلع رياضية	- -	- -
المظهر	Pink	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.0911 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.91 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	0.124 MPa	17.98 psi	ASTM D638
استطالة الشد	110 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التوصيل الحراري	0.040 W/m/K	-	ASTM C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.6E+13 ohms·cm	-	ASTM D257
قوة العزل الكهربائي	1.1 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.