Estron™ Acetate Yarn

المصنع	Eastman Chemical Company	**الفئة**	CA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتميز الأقمشة المنسوجة أو المحبوكة من خيوط أسيتات الفتيل بمظهر وملمس فاخر. يتكون خيط أسيتات Eastman Estron™ من أسيتات السليلوز النقي، وهو متوفر بلمعان ساطع وباهت. نظرًا لبياضه المتأصل، يمكن صبغ خيط أسيتات Eastman Estron™ لإنتاج أقمشة ملابس مشرقة وحقيقية بشكل خاص في اللون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غير متبلور	-	-
	قابلية تلوين جيدة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مقاوم للعفن	-	-
	محتوى مورد متجدد	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	غزل BCF	-	-
	أقمشة	-	-
	شريط مقوى بالألياف	-	-
	أشرطة	-	-
	تطبيقات النسيج	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الرطوبة	6.5 %	-	ASTM D1909

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستطالة	22-25 %	-	ASTM D2256

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	يحترق ببطء نسبيًا	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
متانة الكسر		-	ASTM D2256
	1.20-1.50 g/denier	-	-
	0.800-1.20 g/denier	-	-
نطاق التليين	204-229 C°	399.2 - 444.2 F°	-
نقطة الالتصاق	177-191 C°	350.6 - 375.8 F°	-

الخواص الحرارية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة الانصهار	260 °C	500.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.