Eastar™ PP001

المصنع	Eastman Chemical Company	**الفئة**	Polyester, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eastman Eastar™ Copolyester PP001 هو كوبوليستر غير متبلور مع تحسين قابلية المعالجة لبثق الأغشية متعددة الطبقات المفيدة في تغليف الأدوية والأغذية. الأفلام المبثوقة المصنوعة من كوبوليستر Eastman Eastar™ غير متبلورة وشفافة تمامًا وخالية من الهالوجين وتظهر صلابة جيدة وتوفر نوافذ معالجة واسعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غير متبلور	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	خالي من الهالوجين	-	-
	شفافية عالية	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-
	Pharmaceutical Packaging	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	83	-	-
	73	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل المرونة	1870 MPa	271221.06 psi	ASTM D882
	1830 MPa	265419.54 psi	ASTM D882
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	1800 MPa	261068.4 psi	-
	1760 MPa	255266.88 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	49.6 MPa	7193.88 psi	-
	48.3 MPa	7005.34 psi	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-45.0 C°	-49.0 F°	ASTM D1790

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.