Ebalta AH 100 / D

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات راتنج ربط للحشوات راتنج ربط للحشوات الخلفية الخصائص غير مملوءة لزوجة منخفضة للغاية محتوى حشو عالي ممكن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام لزوجة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	ربط غرض عام	- -	- -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	79-85	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2700-3100	psi 449617.8 - 391602.6	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 90.0-100	psi 14503.8 - 13053.42	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 75.0-85.0	psi 12328.23 - 10877.85	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 38-58	ft·lb/in² 27.6 - 18.08	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	C° 45-49	F° 120.2 - 113.0	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 19	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 0.980-1.02	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.15-0.25	-	-
وقت المعالجة	hr 14-16	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 45-55	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.