Ebalta AH 100 / GL

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta AH 100 عبارة عن راتنج إيبوكسي رقيق جدًا وغير مملوء، ويمكن استخدامه مع مقويات مختلفة. اعتمادًا على التطبيق، يمكن خلط المقوي المناسب مع الراتينج AH 100. نظرًا لأن المقوي GL عديم الرائحة تقريبًا ولطيف على البشرة، فإن هذا الخليط مناسب أيضًا كراتنج للتصفيح. تسمح خصائص الترطيب الجيدة بالتصفيح السريع وتؤدي إلى محتويات زجاجية عالية في الصفائح. بهذه الطريقة تحصل على أجزاء صلبة ومستقرة الأبعاد. تطبيقات راتنج التصفيح للأقمشة راتنج ربط للحشوات الخصائص غير مملوء لطيف على البشرة عديم الرائحة تقريبًا خصائص ترطيب جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام رائحة منخفضة إلى معدومة	- -	- -
الاستخدامات	ربط غرض عام Laminates	- - -	- - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	82-86	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2650-3050	psi 442365.9 - 384350.7	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 87.0-97.0	psi 14068.69 - 12618.31	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 79.0-89.0	psi 12908.38 - 11458.0	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 30-46	ft·lb/in² 21.89 - 14.27	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	C° 38-42	F° 107.6 - 100.4	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 29 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 1.10-1.14	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.78-1.1	-	-
وقت المعالجة	hr 18-20	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 45-55	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.