Ebalta AH 100 / SR

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات راتنج التصفيح لربط الأقمشة، الخواص غير مملوءة وسريعة المعالجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة غرض عام	- -	- -
الاستخدامات	ربط غرض عام Laminates	- - -	- - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	82-88	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 3000-3600	psi 522136.8 - 435114.0	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 110-130	psi 18854.94 - 15954.18	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 90.0-110	psi 15954.18 - 13053.42	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 25-45	ft·lb/in² 21.41 - 11.89	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 67.0-71.0	F° 159.8 - 152.6	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 107	F° 224.6	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	- نسبة الخلط بالوزن: 21 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 1.08-1.18	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.85-1.1	-	-
وقت المعالجة	hr 5.0-7.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 15-20	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.