Ebalta AH 100 / TG

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta AH 100 هو راتنج إيبوكسي رقيق جدًا وغير مملوء، ويمكن استخدامه مع مقسيات مختلفة. اعتمادًا على التطبيق، يمكن خلط المقسي المناسب مع الراتنج AH 100. خليط الراتنج/المقسي هذا غير مكلف وبالتالي فهو مناسب كمادة رابطة للسلبيات المساعدة لرمل السيليكا. تطبيقات راتنج ربط للسلبيات المساعدة لرمل السيليكا راتنج تصفيح للأقمشة راتنج ربط للمواد المالئة الخصائص غير مملوء منخفض التكلفة لزوجة منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام لزوجة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	مادة رابطة ربط غرض عام Laminates	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	79-85	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	2600-3000 MPa	377098.8 - 435114.0 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	95.0-105 MPa	13778.61 - 15228.99 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	75.0-85.0 MPa	10877.85 - 12328.23 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	20-40 kJ/m²	9.52 - 19.03 ft·lb/in²	ISO 179

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 20 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	1.10-1.14 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.64-0.66 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	10-12 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	40-50 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.