Ebalta AH 110 / GL

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AH 110/GL عبارة عن راتنج إيبوكسي بقوة عالية حتى في درجات الحرارة المرتفعة. يمكن استخدامه كراتنج صب مع مواد مالئة مسحوقة مثل مسحوق الألومنيوم، كراتنج تصفيح مع قماش من الألياف الزجاجية وكراتنج ربط للمواد المالئة الحبيبية مثل حبيبات الألومنيوم. اعتمادًا على التطبيق، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المقويات. التطبيقات راتنج التصفيح للأقمشة راتنج ربط للمواد المالئة الخصائص غير مملوءة قوة عالية عديم الرائحة تقريبًا

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام قوة عالية رائحة منخفضة إلى معدومة	- - -	- - -
الاستخدامات	ربط غرض عام Laminates	- - -	- - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	81-87	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	3200-3800 MPa	464121.6 - 551144.4 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	125-145 MPa	18129.75 - 21030.51 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	95.0-115 MPa	13778.61 - 16679.37 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	15-35 kJ/m²	7.14 - 16.65 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	64-70 C°	147.2 - 158.0 F°	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 32	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	1.11-1.15 g/cm³	-	-
اللزوجة	1.3-1.6 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	12-14 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	40-50 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.