Ebalta AH 110 / TG

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات راتنج تغليف للأقمشة راتنج ربط للمواد المالئة الخصائص غير مملوءة قوة عالية مقاومة عالية للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة عالية للحرارة قوة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	ربط غرض عام Laminates	- - -	- - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	82-88	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 3050-3650	psi 529388.7 - 442365.9	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 125-145	psi 21030.51 - 18129.75	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 85.0-105	psi 15228.99 - 12328.23	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 20-40	ft·lb/in² 19.03 - 9.52	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	C° 87-93	F° 199.4 - 188.6	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 22	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.11-1.15	-	-
اللزوجة	Pa·s 1.7-2.2	-	-
وقت المعالجة	hr 10-17	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 35-40	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.