Ebalta AH 110 / TGS

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

AH 110 عبارة عن راتنج إيبوكسي غير مملوء بقوة عالية وثبات الأبعاد، حتى في درجة حرارة متزايدة. يمكن استخدامه أيضًا كراتنج صب مع مواد مالئة مسحوقة مثل مسحوق الألومنيوم، كراتنج تصفيح مع أقمشة زجاجية وكراتنج ربط مع مواد مالئة حبيبية مثل حبيبات الألومنيوم. اعتمادًا على التطبيق، إذا كان يحتاج فقط إلى استخدام مقوي مختلف للخليط. كراتنج تصفيح AH 110 / TGS مناسب للصفائح الرقيقة عالية الصلابة. التطبيقات راتنج التصفيح أيضًا للأقمشة الثقيلة / الأقمشة المترابطة راتنج ربط للمواد المالئة الخصائص قوة عالية مقاومة عالية للحرارة معالجة سريعة غير مملوءة لزوجة متوسطة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	غرض عام	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	قوة عالية	-	-
	لزوجة متوسطة	-	-
الاستخدامات	ربط	-	-
	غرض عام	-	-
	Laminates	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	83-89	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	3000-3600 MPa	435114.0 - 522136.8 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	118-138 MPa	17114.48 - 20015.24 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	100-120 MPa	14503.8 - 17404.56 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	12-28 kJ/m²	5.71 - 13.32 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	96.0-102 C°	204.8 - 215.6 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	97.0 C°	206.6 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 22	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	12 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	1.11-1.15 g/cm³	-	-
اللزوجة	1.1-1.5 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	6.0-8.0 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	20-25 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.