Ebalta AH 120 / SR

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات راتنج التصفيح للأقمشة الخصائص صفائح رقيقة مقاومة جيدة للحرارة عمر وعاء قصير غير مملوءة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام مقاومة حرارة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	غرض عام Laminates	- -	- -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	78-84	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 3300-3900	psi 565648.2 - 478625.4	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 120-140	psi 20305.32 - 17404.56	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 95.0-115	psi 16679.37 - 13778.61	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 46-66	ft·lb/in² 31.4 - 21.89	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 85.0-91.0	F° 195.8 - 185.0	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 23	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.10-1.14	-	-
اللزوجة	Pa·s 1.2-1.5	-	-
وقت المعالجة	hr 8.0-10	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 16-18	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.