Ebalta AH 120 / TC 60

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات بناء المركبات راتنج التصفيح أيضًا للأقمشة الثقيلة / الأقمشة المترابطة بناء الطائرات
الخصائص لزوجة منخفضة قوة عالية مقاومة عالية للحرارة غير مملوءة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة قوة عالية لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات تطبيقات السيارات Laminates	- - -	- - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار

ISO 7619

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	81-87	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	2880-3180 MPa	461220.84 - 417709.44 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	115-135 MPa	19580.13 - 16679.37 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	85.0-95.0 MPa	13778.61 - 12328.23 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	38-52 kJ/m²	24.74 - 18.08 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	99.0-105 C°	221.0 - 210.2 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	94.0 C°	201.2 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 28	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	4.0-8.0 hr	-	-
	5.0-6.0 hr	-	-
الكثافة	1.08-1.12 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.50-0.70 Pa·s	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت المعالجة	36-48 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	60-70 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.