Ebalta AH 120 / TG

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات راتنج التصفيح للأقمشة بناء المركبات بناء الطائرات الخصائص غير مملوءة قوة عالية مقاومة جيدة للحرارة لزوجة منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية لزوجة منخفضة مقاومة حرارة متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات تطبيقات السيارات Laminates	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ISO 7619

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	84-88	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2900-3400	psi 493129.2 - 420610.2	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 110-130	psi 18854.94 - 15954.18	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 95.0-115	psi 16679.37 - 13778.61	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 41-51	ft·lb/in² 24.27 - 19.51	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 90.0-96.0	F° 204.8 - 194.0	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 22	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	hr 6.0-8.0	-	-
	hr 3.0-5.0	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.10-1.14	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.62-0.82	-	-
وقت المعالجة	hr 10-12	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 35-40	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.