Ebalta AH 120 / TGL

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات راتنج التصفيح أيضًا للأقمشة الثقيلة / الأقمشة المترابطة بناء المركبات بناء الطائرات
الخصائص غير مملوءة لزوجة منخفضة صفائح رقيقة مقاومة عالية للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة لزوجة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات تطبيقات السيارات Laminates	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	85-89	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2950-3450	psi 500381.1 - 427862.1	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 115-135	psi 19580.13 - 16679.37	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 100-120	psi 17404.56 - 14503.8	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 40-50	ft·lb/in² 23.79 - 19.03	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 94.0-100	F° 212.0 - 201.2	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 22	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	hr 6.0-8.0	-	-
	hr 3.0-5.0	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.10-1.14	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.57-0.67	-	-
وقت المعالجة	hr 18-24	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 60-70	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.