Ebalta AH 120 / TGS

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التطبيقات راتنج التصفيح للأقمشة بناء المركبات بناء الطائرات الخصائص غير مملوءة لزوجة منخفضة قوة عالية معالجة سريعة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة قوة عالية لزوجة منخفضة مقاومة حرارة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات تطبيقات السيارات Laminates	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	84-88	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 3000-3200	psi 464121.6 - 435114.0	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 105-125	psi 18129.75 - 15228.99	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 90.0-110	psi 15954.18 - 13053.42	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 36-46	ft·lb/in² 21.89 - 17.13	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 88.0-94.0	F° 201.2 - 190.4	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 22	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	hr 6.0-8.0	-	-
	hr 3.0-5.0	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.10-1.14	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.60-0.80	-	-
وقت المعالجة	hr 6.0-8.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20-25	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.