# Ebalta AH 140 / LI 60

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Ebalta Kunststoff GmbH | **الفئة** | Epoxy |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

يجب استهلاك الحاويات المفتوحة بسرعة، ويميل المصلب LI 60 إلى التغير في اللون ليصبح بنيًا عند ملامسته للأكسجين. تطبيقات حقن الفراغ لأجزاء ألياف الكربون والزجاج الترقق اليدوي لأجزاء ألياف الكربون والزجاج الخصائص معالجة خالية من الالتصاق مقاومة عالية للحرارة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | غرض عام<br>مقاومة عالية للحرارة<br>خالٍ من الالتصاق | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | غرض عام | - | - |
| **المظهر** | شفاف - أصفر طفيف | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة شور** | 83-87 | - | ISO 7619 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الانحناء** | MPa 2750-3250 | psi 471373.5 - 398854.5 | ISO 178 |
| **إجهاد الانحناء** | MPa 110-130 | psi 18854.94 - 15954.18 | ISO 178 |
| **إجهاد الضغط** | MPa 80.0-90.0 | psi 13053.42 - 11603.04 | ISO 604 |
| **قوة صدمة شاربي غير المحززة** | kJ/m² 25-35 | ft·lb/in² 16.65 - 11.89 | ISO 179 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة انحراف الحرارة** | C° 102-108 | F° 226.4 - 215.6 | ISO 75-2/B |
| **درجة حرارة الانتقال الزجاجي** | C° 95.0 | F° 203.0 | DSC |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مكونات التصلب الحراري** | | - | - |
| | نسبة الخلط بالوزن: 35 | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | - | - |
| **وقت المعالجة اللاحقة** | | - | - |
| | hr 4.0 | - | - |
| | hr 6.0 | - | - |
| | hr 4.0 | - | - |
| **الكثافة** | g/cm³ 1.10-1.14 | - | - |
| **اللزوجة** | Pa·s 0.53-0.68 | - | - |
| **وقت المعالجة** | hr 20-24 | - | - |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | min 50-60 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.