Ebalta AH 140 / TC 60

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات الترقق اليدوي حقن الفراغ صفائح ألياف الكربون المرئية صفائح لبناء القوارب صفائح لصناعة السيارات صفائح لصناعة الطيران الخصائص لزوجة منخفضة معالجة جيدة في درجة حرارة الغرفة قوة عالية مقاومة عالية للحرارة خصائص ترطيب ممتازة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة قوة عالية لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات تطبيقات السيارات Laminates	- - -	- - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	83-89	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2600-3200	psi 464121.6 - 377098.8	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 110-130	psi 18854.94 - 15954.18	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 77.0-93.0	psi 13488.53 - 11167.93	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 42-58	ft·lb/in² 27.6 - 19.98	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 94.0-100	F° 212.0 - 201.2	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 93.0	F° 199.4	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 30	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	hr 4.0-6.0	-	-
	hr 5.0-6.0	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.08-1.12	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.53-0.68	-	-
وقت المعالجة	hr 22-26	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	55-65 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.