Ebalta BIV 800 / BIV 60-1

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات بناء القوارب الترقق اليدوي حقن الفراغ عملية الحقن الخصائص عمر الوعاء حوالي 60 دقيقة. لزوجة منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة	-	-
الاستخدامات	Laminates	-	-
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	83-87	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 2700-3300	psi 478625.4 - 391602.6	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 120	psi 17404.56	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 90.0-110	psi 15954.18 - 13053.42	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 50-70	ft·lb/in² 33.31 - 23.79	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 94.0-100	F° 212.0 - 201.2	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 90.0	F° 194.0	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 30 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
وقت المعالجة اللاحقة	hr 4.0-8.0	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.10-1.16	-	-
اللزوجة	Pa·s 0.25-0.35	-	-
وقت المعالجة	hr 16-24	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 55-65	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.