Ebalta GH 706 / GLE

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta GH 706/GLE عبارة عن راتنج إيبوكسي ثنائي المكونات قابل للصب بشكل جيد، والذي يعالج في درجة حرارة الغرفة ويمكن صبه حتى سمك 20 مم. يحتوي الراتينج GH 706 على مواد مالئة صلبة دقيقة للغاية ومع المصلب GLE، فإنه يتمتع بسطح صلب للغاية ومقاوم للتآكل مع قوة ضغط عالية ومقاومة للصدمات. ebalta GH 706 هو الإصدار القابل للصب من الجيلكوت الصلب جدًا 1-6 OH. تطبيقات أنماط المسبك صناديق اللب لوحات الأنماط نماذج المواجهة الخصائص مقاومة للتآكل هيكل دقيق قوة ضغط جيدة صلب جدًا مقاوم للتآكل قابل للصب بشكل جيد قابل للصب حتى 15 مم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل قوة ضغط جيدة مقاومة جيدة للصدمات مقاومة جيدة للتآكل صلابة عالية	- - - - -	- - - - -
المظهر	أزرق	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.11	-	Internal Method
صلابة شور	87-93	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	6150-7350 MPa	1066029.3 - 891983.7 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 77.0-93.0	13488.53 - 11167.93 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 78.0-94.0	13633.57 - 11312.96 psi	ISO 604
مقاومة تآكل تابير	mg 23.0	-	Internal Method
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 7.0-11	ft·lb/in² 5.23 - 3.33	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 48.0-52.0	F° 125.6 - 118.4	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 18 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 2.00-2.10	-	-
اللزوجة	Pa·s 8.0-12	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت المعالجة	12-16 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	30-40 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.