Ebalta GH 761 / D

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta GH 761/D عبارة عن راتينج صب إيبوكسي ثنائي المكونات قابل للصب بشكل جيد للغاية، والذي يتصلب حتى بسمك 40 مم في درجة حرارة الغرفة. تسمح قابلية الصب الممتازة بتطبيقات متعددة الاستخدامات كراتينج صب ضخم. أثناء المعالجة، لاحظ فقط أن المقوي ذو اللزوجة المنخفضة للغاية يتم خلطه بعناية مع الراتينج المملوء. يتمتع خليط الراتينج/المقوي بعمر افتراضي طويل وقابل للصب بشكل جيد وخالي من فقاعات الهواء. تطبيقات نماذج المسابك لوحات النماذج السلبيات قوالب التحكم نماذج المواجهة مجسات القوالب لتقليم النماذج الأولية خصائص لزوجة منخفضة قابلة للصب بشكل جيد متعددة الاستخدامات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	لزوجة منخفضة	-	-
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	87-93	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 8200-9500	psi 1377861.0 - 1189311.6	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 80.0-90.0	psi 13053.42 - 11603.04	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 100-120	psi 17404.56 - 14503.8	ISO 604

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 57.0-61.0	F° 141.8 - 134.6	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 5.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 2.40-2.50	-	-
اللزوجة	Pa·s 2.0-3.0	-	-
وقت المعالجة	hr 14-16	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 50-60	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.