Ebalta GH 767 / GL

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta GH 767/GL عبارة عن راتينج إيبوكسي ثنائي المكونات يتصلب في درجة حرارة الغرفة. نظرًا لقابليته الجيدة للصب، فإن هذا المنتج متعدد الاستخدامات. مع المقوي GL الصديق للبشرة، يمكنك الحصول على سماكات صب من 40-50 مم. تطبيقات نماذج المسابك صناديق اللب لوحات النماذج السلبيات قوالب التحكم مجسات القوالب لتقليم النماذج الأولية العينات خصائص قابلة للتشغيل قابلة للصب حتى 50 مم مستقرة الأبعاد

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
المظهر	أخضر	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	87-93	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	6850-7650 MPa	993510.3 - 1109540.7 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	50.0-60.0 MPa	7251.9 - 8702.28 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	90.0-100 MPa	13053.42 - 14503.8 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	3.1-5.1 kJ/m²	1.47 - 2.43 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	39-43 C°	102.2 - 109.4 F°	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 8.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	1.90-2.10 g/cm³	-	-
اللزوجة	4.0-5.0 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	12-16 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	25-35 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.