Ebalta LH 22 / GL

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta LH 22 عبارة عن راتنج إيبوكسي للتصفيح، والذي، اعتمادًا على تطبيقه، يمكن استخدامه مع مصلب GL البطيء أو مصلب GR الأسرع. وهي تتميز بتأثيرات فسيولوجية قليلة. فيما يتعلق بالدقة والاستقرار الأبعاد، فإن الصفائح المصنوعة من ebalta LH 22، ترتقي أيضًا إلى متطلبات كبيرة. نظرًا لعمر الوعاء الطويل، فإن ebalta LH 22/GL مناسب بشكل خاص للصفائح ذات المساحات الكبيرة والسميكة، والتي أيضًا بسمك يزيد عن 10 مم، يتم تطبيقها في خطوة واحدة، وتتصلب دون أي انكماش في درجة حرارة الغرفة. التطبيقات قوالب الصفائح مقاييس التحكم النماذج الرئيسية التركيبات الخصائص دقيقة الأبعاد عمر وعاء طويل طابع منخفض الحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد حرارة تفاعل منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	Laminates	-	-
المظهر	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	83-89	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	3810-4110 MPa	596106.18 - 552594.78 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	90.0-110 MPa	15954.18 - 13053.42 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	94.2-95.8 MPa	13894.64 - 13662.58 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	15-22 kJ/m²	10.47 - 7.14 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	62.0-66.0 C°	150.8 - 143.6 F°	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 25 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	1.32-1.38 g/cm³	-	-
اللزوجة	1.1-1.5 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	16-24 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	40-45 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.