Ebalta LH 22 / GR

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات مقاييس التحكم قوالب الصفائح التركيبات أنماط المسبك الخصائص دقيقة الأبعاد عمر وعاء أقصر طابع طارد للحرارة منخفض

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	حرارة تفاعل منخفضة	-	-
الاستخدامات	Laminates	-	-
المظهر	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	84-90	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 4150-4450	psi 645419.1 - 601907.7	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 95.0-115	psi 16679.37 - 13778.61	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 101-103	psi 14938.91 - 14648.84	ISO 604
انفعال الانحناء عند قوة الانحناء	% 3.0-3.8	-	ISO 178
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 13-20	ft·lb/in² 9.52 - 6.19	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 63.0-67.0	F° 152.6 - 145.4	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 23	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.32-1.38	-	-
اللزوجة	Pa·s 1.1-1.5	-	-
وقت المعالجة	hr 12-16	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 25-30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.