Ebalta LH 26 / Resin+Hardener

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات الحقن بالفراغ إنشاءات القوالب الخصائص مقاومة عالية للحرارة لزوجة منخفضة خصائص ترطيب جيدة معالجة بالحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة بالحرارة مقاومة عالية للحرارة لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
المظهر	بني	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	85-89	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	3030-3070 MPa	445266.66 - 439465.14 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	120-140 MPa	20305.32 - 17404.56 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	95.0-115 MPa	16679.37 - 13778.61 psi	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	28-42 kJ/m²	19.98 - 13.32 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	145-149 C°	300.2 - 293.0 F°	ISO 75-2/B
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	150 C°	302.0 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 27	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت المعالجة اللاحقة		-	-
	4.0 hr	-	-
	6.0 hr	-	-
	6.0 hr	-	-
	2.0 hr	-	-
	2.0 hr	-	-
	2.0 hr	-	-
	4.0 hr	-	
الكثافة	1.09-1.13 g/cm³	-	-
اللزوجة	0.30-0.50 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	24-48 hr	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	120-150 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.