Ebalta Silicone High Solid

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركبات صب السيليكون ebalta عبارة عن مطاط سيليكون ثنائي المكونات ذاتي التفكك والتشابك بالتكثيف ومناسب لإنتاج مصبوبات مرنة بخصائص ميكانيكية جيدة. يتوفر منتجان مختلفان من مطاط السيليكون. يتكون مركب السيليكون "عالي الصلابة" من مطاط سيليكون لؤلؤي أبيض متوسط اللزوجة ويتمتع بخصائص ميكانيكية جيدة جدًا. إن التكثيف بالسيليكا الاصطناعية يجعل السيليكون قابلاً للانتشار بسهولة. للانتشار نوصي بإضافة تشابك بنسبة 3%. تطبيقات أجزاء مرنة قالب صب للجبس قالب صب للبلاستيك قالب صب للشمع قالب صب للمواد الخزفية صب الحشيات المرنة صب الأجزاء الكهربائية صب فني الخصائص معالجة التكثيف قوة عالية إطلاق في القالب مرن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة تدفق جيد قوة عالية لزوجة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أجزاء كهربائية حشيات قوالب/اسطمبات/أدوات	- - -	- - -
المظهر	رمادي فاتح	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 0.50	-	Internal Method
صلابة شور	20-26	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 2.80-3.80	psi 551.14 - 406.11	ISO 37

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 2.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm^3 1.10-1.14	-	-
اللزوجة	Pa·s 30-31	-	-
وقت المعالجة	hr 20-24	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20-30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.