Ebalta GM 714 / PUR 4

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ebalta GM 714 عبارة عن مركب صب بولي يوريثان ثنائي المكونات متعدد الاستخدامات وبطيء المعالجة. إنه مقاوم للتآكل، ويظهر انكماشًا منخفضًا ولهذا السبب فهو مناسب جدًا لقوالب تشكيل الصفائح المعدنية والقوالب ذات الحجم الكبير للصب الصلب. تطبيقات نماذج المسابك لوحات النماذج أدوات القولبة خصائص سميكة قابلة للصب مقاومة للتآكل دقيقة الأبعاد مقاومة للتآكل متعددة الاستخدامات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل انكماش منخفض	- - -	- - -
المظهر	رمادي	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	85-91	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	6080-6420 MPa	931143.96 - 881831.04 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	55.0-65.0 MPa	9427.47 - 7977.09 psi	ISO 178
إجهاد الضغط	58.0-68.0 MPa	9862.58 - 8412.2 psi	ISO 604
مقاومة تآكل تابير	41.0 mg	-	Internal Method
قوة صدمة شاربي غير المحززة	4.7-5.9 kJ/m²	2.81 - 2.24 ft·lb/in²	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة مارتنز	33-43 C°	109.4 - 91.4 F°	DIN 53458

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 15	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	2.05-2.15 g/cm³	-	-
اللزوجة	5.0-6.0 Pa·s	-	-
وقت المعالجة	12-18 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	40-45 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.