Ebalta GM 726 / PUR 4

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يحتوي GM 726 على مواد مالئة، والتي تميل إلى حد ما واعتمادًا على درجات حرارة التخزين إلى الترسيب. لهذا السبب، قبل الخلط، من الضروري التحريك بعناية. هذا المنتج هو نظام بولي يوريثان. تطبيقات المثبتات لوحات النماذج نماذج المسابك قوالب التحكم السلبيات خصائص سميكة قابلة للصب قابلة للتشغيل بشكل جيد قوة عالية عمر افتراضي طويل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	قوة عالية	-	-
المظهر	بيج	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	82-88	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 6450-6550	psi 949998.9 - 935495.1	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 55.0-65.0	psi 9427.47 - 7977.09	ISO 178
إجهاد الضغط	MPa 75.0-85.0	psi 12328.23 - 10877.85	ISO 604
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 4.5-5.5	ft·lb/in² 2.62 - 2.14	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 47.0-51.0	F° 123.8 - 116.6	ISO 75-2/B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 20 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
الكثافة	g/cm³ 1.61-1.71	-	-
اللزوجة	Pa·s 2.5-3.5	-	-
وقت المعالجة	hr 16-24	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 45-60	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.