Ebalta GM 900-1 / Comp. A+B

المصنع	Ebalta Kunststoff GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج عبارة عن مركب صب بولي يوريا مرن للغاية. ebalta GM 900-1 مناسب كنظام صب مرن في مجال القوالب والأدوات للأجزاء التي تتطلب صلابة شور منخفضة ومقاومة عالية لانتشار التمزق بسبب القطع السفلية العميقة. تطبيقات قالب الصب للجبس قالب الصب للمواد الخزفية قالب الصب للبلاستيك قالب الصب للشمع خصائص صلابة شور 13 A مرنة للغاية مقاومة جيدة لانتشار التمزق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة ناعم	- -	- -
الاستخدامات	قوالب/اسطمبات/أدوات	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	11-15	-	ISO 7619

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 0.900-1.30	psi 188.55 - 130.53	ISO 37
استطالة الشد	% 680-830	-	ISO 37
قوة التمزق	kN/m 2.0-2.4	-	ISO 34-1

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 10	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
الكثافة	g/cm³ 1.09-1.15	-	-
اللزوجة	Pa·s 1.2-1.6	-	-
وقت المعالجة	hr 7.0-10	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 17-27	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.